

# 品質特性表

品名：フルトーシーリングST  
色：黒

2020年8月17日  
古藤工業株式会社

試験項目	単位	測定値
厚さ	mm	1.0
長さ	m	5.3
引張強さ	N/cm <sup>2</sup>	19.0
伸び	%	400<
粘着力	N/cm <sup>2</sup>	12.4
体積抵抗率	Ω・cm	4.3×10 <sup>16</sup>
吸水率	%	0.3
加熱負荷変形率	%	55
垂れ (80℃×48時間加熱)	mm	0

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以 上