

品質特性表

品名: フルトーシーリングST

試験項目	単位	測定値
総厚	mm	1.0
引張強さ	N/cm ²	21.7
伸び	%	400<
粘着力	N/cm ²	10.9
体積抵抗率	Ω・cm	4.9×10 ¹⁶
吸水率	%	0.3
加熱減量	%	1.1
加熱負荷変形率	%	52
垂れ	mm	0

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以上