

品質特性表

品名：フルトーシーリングST
色：黄

2020年8月17日
古藤工業株式会社

試験項目	単位	測定値
厚さ	mm	1.0
長さ	m	5.3
引張強さ	N/cm ²	17.0
伸び	%	400<
粘着力	N/cm ²	13.6
体積抵抗率	Ω・cm	2.1×10 ¹²
吸水率	%	0.1
加熱減量	%	3.2
加熱負荷変形率	%	49
垂れ (80℃×48時間加熱)	mm	0

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以 上