品質特性表

品名：フルトーシーリングST
色：　黒

2020 年 8 月 17 日
古藤工業株式会社

試験項目	単　位	測　定　値
厚 さ	mm	2.0
長さ	m	5.4
引張強さ	N／cm^2	17.7
伸び	%	400<
粘着力	N／cm^2	13.0
体積抵抗率	Ω・cm	3.4×10^16
吸水率	%	0.1
加熱負荷変形率	%	58
垂れ (80℃×48時間加熱)	mm	0

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以　上