

# 品質特性表

品名: フルトーシーリングST

試験項目	単位	測定値
総厚	mm	2.0
長さ	m	5.3
引張強さ	N/cm <sup>2</sup>	17.7
伸び	%	469
粘着力	N/cm <sup>2</sup>	11.2
体積抵抗率	Ω・cm	1.1×10 <sup>16</sup>
吸水率	%	0.7
加熱減量	%	1.9
加熱負荷変形率	%	51
垂れ	mm	0

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以上