

品質特性表

品名: K-450 各色

試験項目	単位	測定値	
総厚	mm	0.40	
長さ	m	10.3	
引張強さ	常態	N/25mm	56.3
	老化後		53.2
伸び	常態	%	498
	老化後		515
重ね合わせ粘着力	N/25mm	48.9	
体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$	8.2×10^{16}	
絶縁破壊電圧	kV/mm	33	
耐熱性	70℃で使用常態に巻き付けたテープにひび、はがれ、ゴムの混和物の激しい流出等が無い事。	良	
耐寒性	-10℃で使用常態に巻き付けたテープにひび、はがれ、ゴムの混和物の激しい流出等が無い事。	良	

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以 上