

品質特性表

品名: K-450 各色

試験項目	単位	測定値	
総厚	mm	1.09	
長さ	m	10.2	
引張強さ	常態	N/mm ²	2.30
	老化後		2.17
伸び	常態	%	470
	老化後		437
重ね合わせ粘着力	N/25mm	52.7	
体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$	9.7×10^{16}	
絶縁破壊電圧	kV/mm	36	
耐熱性	70℃で使用常態に巻き付けたテープにひび、はがれ、ゴムの混和物の激しい流出等が無い事。	良	
耐寒性	-10℃で使用常態に巻き付けたテープにひび、はがれ、ゴムの混和物の激しい流出等が無い事。	良	

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以 上