

品質特性表

品名: K-450 各色

試験項目	単位	測定値	
総厚	mm	1.55	
長さ	m	5.2	
引張強さ	常態	N/mm ²	2.07
	老化後		1.58
伸び	常態	%	502
	老化後		435
重ね合わせ粘着力	N/25mm	48.5	
体積抵抗率	Ω・cm	9.2×10 ¹⁶	
絶縁破壊電圧	kV/mm	26	
耐熱性	70℃で使用常態に巻き付けたテープにひび、はがれ、ゴムの混和物の激しい流出等が無い事。	良	
耐寒性	-10℃で使用常態に巻き付けたテープにひび、はがれ、ゴムの混和物の激しい流出等が無い事。	良	

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以 上