

品質特性表

品名: Monfブチル防食テープK-450 LB

古藤工業株式会社
品質保証部

責任者	担当者
大平	運賀

試験項目	単位	測定値	
厚さ	mm	0.40	
引張強さ	常態	N/10mm	23.5
	加熱後	N/10mm	22.8
伸び	常態	%	514
	加熱後	%	538
重ね合わせ粘着力	N/10mm	20.1	
体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$	9.4×10^{16}	
絶縁破壊電圧	kV/mm	31	

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以上